





**PINUS – 2.RM005.201.000560**


**NCM 5211.42.10**

**DESCRIÇÃO DO TECIDO / FABRIC DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN DE LA TELA**

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | Família / Family / Familia             | ECO DENIM   |
|  | Composição / Composition / Composición | 81% Algodão / 17% Poliéster reciclado 2% Elastano<br>81% Cotton / 17% Recycled polyester 2% Elastane<br>81% Algodón / 17% Poliéster reciclado 2% Elastano |
|  | Tingimento / Dye / Teñido              | INTENSE BLUE  |
|  | Ligamento / Weaving / Construcción     | Sarja 2x1 – Z / Twill 2x1 – Z / Sarga 2x1 - Z   |

| Propriedades Físicas<br>Physical Properties<br>Propiedades físicas             | UNIDADE<br>UNIT<br>UNIDAD | STD     | Tolerância<br>Tolerance<br>Tolerancia | Método<br>Method<br>Método | Condição<br>Condition<br>Condición  |
|--|---------------------------|---------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Peso / Weight / Peso   | Oz/Yd <sup>2</sup>        | 8,5     | +/-5%                                 | NBR 10591                  | Não lavado<br>Unwashed<br>No Lavado |
|  | g/m <sup>2</sup>          | 288     |                                       |                            |                                     |
| Largura Total / Total Width / Ancho Total                                      | cm                        | 168     | +/-2%                                 | ASTM<br>D3774              | Não lavado<br>Unwashed<br>No Lavado |
| Largura Útil / Useful Width / Ancho Útil                                       | cm                        | 166     |                                       |                            |                                     |
| Encolhimento- Trama<br>Shrinkage Weft<br>Encogimiento – Trama                  | %                         | -9      | +/-2%                                 | AATCC 135<br>/ 1-V-A       | Lavado<br>Washed<br>Lavado          |
| Encolhimento – Urdume<br>Shrinkage – Warp<br>Encogimiento – Urdimbre           | %                         | -2      | +/-2%                                 |                            |                                     |
| Stretch Trama / Weft   | %                         | 24-28   | +/-2%                                 | ASTM<br>3107               | Lavado Washed<br>Lavado             |
| Movimento (Skew) / Moving / Movimiento   | %                         | +/-2,5% |                                       | AATCC 179                  | Lavado Washed<br>Lavado             |
| Resist. ao Rasgo Urdume<br>Tear Strength – Warp<br>Resist. Al rasgo – Urdimbre | kgf                       | 2,5     | +/-5%                                 | ASTM<br>D1424              | Não lavado<br>Unwashed<br>No Lavado |
| Resist. ao Rasgo Trama<br>Tear Strength – Weft<br>Resist. Al rasgo – Trama     | kgf                       | 2,5     | +/-5%                                 |                            |                                     |

**Simbologia de Conservação / Laundry symbols / Simbologia de lavado**



### ORIENTAÇÃO DE LAVANDERIA

|                 | STONE 10 MIN. | STONE 25 MIN.     | STONE 45 MIN.       | STONE 60 MIN. |
|-----------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|
| FUNDO           | ●             | ●                 | ✘                   | ✘             |
| REAÇÃO QUÍMICA  | PERMANGANATO  | HIPOCLORITO       | REDUTOR             | ECO SKY       |
|                 | ●             | ✘                 | ●                   | ✘             |
| EFEITOS MANUAIS | LIXADO        | RASGOS / PUÍDOS   | USED                | ESTILETADO    |
|                 | ●             | ✘ ●               | ●                   | ●             |
| LASER           | TANK (BIGODE) | LOCALIZADO E LANG | PUÍDOS CARBONIZADOS | DESENHOS      |
|                 | ●             | ●                 | ✘                   | ●             |
| AMACIANTES      | QUARTENÁRIO   | ÁCIDO GRAXO       | SILICONE            |               |
|                 | ●             | ●                 | ✘                   |               |

Os artigos com poliéster e/ou elastano na composição, orientamos a lavagem química (clareamento e desbote) e não física (estonagens longas). Utilizar relação de banho maior (1:8 a 1:10) para evitar atrito mecânico, a desengomagem deve ser aplicada com temperatura (entre 40° e 50°C) durante 5 minutos, adicionar a enzima para estonagem (marcações) no mesmo banho, respeitando os tempos estipulados e testados.

Obs. os dados contidos na tabela acima servem como orientação, devendo levar-se em consideração a grande diversidade de produtos químicos disponíveis, como também outras influências (concentração, compatibilidade, ph, temperatura e etc). A lavanderia deve verificar as propriedades e utilização correta de cada produto químico junto ao fornecedor responsável. Para maiores esclarecimentos consultar o departamento técnico da Capricórnio.

### ORIENTAÇÃO DE COSTURA

| EQUIPAMENTO           | ESPESSURA | DENSIDADE (Pts/cm) | PONTA AGULHA | LINHA (AGULHA)   |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------|--|
| RETA                  | 100 / 16  | 3,5 a 4,5          | FFG          | Nº 30 / 36<br>100% Algodão ou 100%<br>Poliéster / Mista      |
| OVERLOCK<br>INTERLOCK | 100 / 16  | 3,5 a 4,5          | FFG          | Nº 30 / 36 / 50<br>100% Algodão ou<br>100% Poliéster / Mista |
| FECHADEIRA            | 110 / 18  | 3,5 a 4,5          | FFG          | Nº 36 / 50<br>100% Algodão ou 100%<br>Poliéster / Mista      |
| TRAVETE               | 100 / 16  | 35 pontos<br>8mm   | FFG          | Nº 36 / 50<br>100% Algodão ou 100%<br>Poliéster / Mista      |

Obs. conforme orientação do fabricante de agulhas, estas devem ser trocadas periodicamente, pois agulhas velhas ou rombudas irão causar danos ao tecido.

## RANGE OF COLOR



**DESTROYER CLARO / SUPER STONE MÉDIO / STONE / AMACIADO**



**AMOSTRAS COM USED (JATEADO)**



**TESTE DE PERFORMANCE: USED / LIXADO / LASER / CARBONIZADOS / PUÍDOS MANUAIS**